

מפרט ביצוע איטום מרפסות

א. הכנת השטח

1. ניקוי מוחלט של המרפסת מכל לכלוך, שאריות בניה, טיט, צבע, וכד' לקבלת פני בטון חזקים נקיים ויציבים.
2. בחיבור בין הרצפה לקיר קונזולי ובין הרצפה לחגורת הפרדה של הסלון יש לחתוך עם דיסק נזילות בטון (מהציקה), עודפי בטון וכד'. ולסתת עד לקבלת פינה ישרה ונקיה.
3. במקומות הנ"ל יש לחתוך עם דיסק כפול חריץ בזווית 45 לרוחב 1 ס"מ ועומק 1-2 ס"מ ככל האפשר ולנקות מאבק. ניתן לבצע חריץ + סיקפלס בכל ההיקף ולחסוך רולקה צמנטית.
4. אם לא מבוצע חריץ מסביב, ביצוע רולקה צמנטית קטנה ממלט חול 2:1 בתוספת סיקה לטקס M ללא דילול.
5. בתערובת הנ"ל גם לבצע סגירת סגרגציות לחורים בקיר ובמעקות אם נדרש. כל הרולקות + תיקונים יקבלו אשפה במינון ובמהירות הנדרשים למניעת התייבשות "ושרפת" התערובת מהחום והיובש.
6. ביצוע חריץ 1x1 או 2x1 בין הקולטן לבטון.

ב. איטום

1. איטום החריץ בין הקולטן לבטון עם סיקפלס 11FC. פעולה זו מבטיחה איטום המרזב ללא קשר לאלמנט שיחובר.
2. מריחת סיקה פריימר WASP בחרץ ומילוי בסיקפלס פרו 3 WF.
3. למחרת ייבוש הסיקפלס איטום המרפסת בשתי שכבות סיקה טופ סיל 107 בכמות של 4 ק"ג/מ"ר. ברולקות ישורין הטופ 107 עם רשת אינטרגלס ברוחב 20 ס"מ לכל אורך הרולקות. גובה האיטום יהיה עד מעל כל השכבות + 5 ס"מ מתחת לאבן או עד לחיבור עם האבן.
4. אשפה יומיים פעמיים ביום.

ג. מדה שיפועים:

את המדה ניתן לבצע מיז בגמר האשפה ויבוצע כדלקמן:

1. התערובת תהיה ממלט חול 1:3 החול יהיה 60% זיפזיף + 40% סומסום 3-5 מ"מ. במקומות בהם העובי יעלה על 3-4 ס"מ תבוצע שכבה עם חספוס ולאחר כמה שעות התקשות שכבה נוספת להשלמה. לבטון יוסף תוסף לטקס M 20% (10 ליטר לשק מלט).
2. תוכן שמנת הדבקה אשר מורכבת ממלט חול 1:1 בתוספת SB 112 מדולל במים 1:1. התערובת תוכן בדלי במקביל עם הבטון שיוכן בטפלה.

שיטת הביצוע:

1. מתיחת חוטים או סרגלים לשיפועים.
2. הכנת 2 התערובות הנ"ל בטון + שמנת.
3. מריחת שמנת הדבקה על גבי הטופ 107 בעובי 2-3 מ"מ ויישום הבטון על גבי השמנת בעודה רטובה החלקה.
4. יש לאשפר במשך 4 ימים לפחות 2-3 פעמים ביום. הדבקה אפשרית לא פחות משבוע לאחר גמר האשפה ועד לייבוש המדה.

ריצוף:

1. הריצוף יבוצע בהדבקה עם לטקס סופר SB112 או עם Ceram 205. עובי ההדבקה כ- 3-5 מ"מ ויש לחשב הגבהים בהתאם לעובי הקרמיקה + הדבק.

רובה:

1. מומלץ לסיים עם פוגות 2-3 מ"מ. הרובה המומלצת הנה סיקה פוגה פלקס. במבחר גוונים. הרובה אטימה ועמידה בתנאים קשים.